

# Interface®


## New Horizons II

|   |                                       |   |               |               |               |                |
|---|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Konstruktion</b>   | Getuftete Schlingenqualität           |   |               |               |               |                |
| <b>Polfasermaterial</b>   | 100% Polyamid                         |   |               |               |               |                |
| <b>Poleinsatzgewicht</b>  | 550 g/m <sup>2</sup> ± 5%             |   |               |               |               |                |
| <b>Gesamtgewicht</b>  | 4214 g/m <sup>2</sup> ± 5%            |   |               |               |               |                |
| <b>Polschichtdicke</b>  | 2.3 mm ± 0.5 mm                       |   |               |               |               |                |
| <b>Gesamtdicke</b>  | 5.6 mm ± 0.5 mm                       |   |               |               |               |                |
| <b>Teilung x 10 cm</b>  | 1/10 - 39.4                           |   |               |               |               |                |
| <b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>                                       | 184,500 ± 5%                          |   |               |               |               |                |
| <b>Rückenkonstruktion</b>   | Graphlex®                             |   |               |               |               |                |
| <b>Klassifikation</b>   | EN 1307 33 Heavy Contract             |   |               |               |               |                |
| <b>Brandverhalten - Radiant panel</b>                                 | (EN ISO 9239/1) Cfl s1 (EN ISO 13501) |   |               |               |               |                |
| <b>Dimensionsstabilität</b>   | ≤ 0.2% (ISO 2551/EN 986)              |   |               |               |               |                |
| <b>Trittschallverbesserungsmaß (ΔLw)</b>                              | 23 dB (EN ISO 10140-3)                |   |               |               |               |                |
| <b>Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient Schallabsorptionsgrad</b> | α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)    |   |               |               |               |                |
| <b>125Hz</b>  | <b>250Hz</b>                          | <b>500Hz</b>  | <b>1000Hz</b> | <b>2000Hz</b> | <b>4000Hz</b> | (EN ISO 354)   |
| 0.02  | 0.02                                  | 0.04  | 0.14          | 0.27          | 0.33          | α <sub>s</sub> |
| <b>Style Number</b>   | 60553                                 | 5m <sup>2</sup> - 20 Fliesen / Karton (50 cm x 50 cm ± 0.20%) |               |               |               |                |


EN 14041



DOP: 1037/116492  
textile floor covering  
EN 1307



QUARTER-TURN MONOLITHIC



33 Cfl-s1 05 ≤ 10<sup>9</sup>N 23 dB 0.15

> 6-7 ≥ 2.4



B77541F8  
www.pro-tile.info




install with Tactiles®



Technische Änderungen vorbehalten

[www.interface.com](http://www.interface.com)



**Mission Zero:**  
our promise to eliminate any negative impact our company may have on the environment by the year 2020.